

Флексолит – МОРТАР

Суперпластификатор для производства кладочных растворов

Описание и область применения

| | |
|--------------|--|
| Описание | Суперпластификатор 5-го поколения ФЛЕКСОЛИТ-МОРТАР представляет собой композицию многоатомных кетонспиртов и воздуховолекающих добавок. |
| Применение | ФЛЕКСОЛИТ-МОРТАР предназначен для производства кладочных растворов. ФЛЕКСОЛИТ-МОРТАР является комплексной добавкой, которая обеспечивает сохранение удобоукладываемости раствора в течение 10 часов и обеспечивает воздухововлечение до 22%. |
| Преимущества | ФЛЕКСОЛИТ-МОРТАР: <ul style="list-style-type: none">• Дозируется в малых количествах: 0,8кг на 100кг цемента,• Позволяет увеличить подвижность раствора до Пк4,• Обеспечивает экономию цемента,• Предотвращает расслоение,• Гарантирует сохранение реологических свойств в течение 12 часов,• Содержание хлоридов в ФЛЕКСОЛИТ-МОРТАР не превышает 0,01% |

Технические характеристики

| | |
|-------------------------------|---|
| Внешний вид | Жидкость коричневого цвета |
| Ионный характер | Анионный |
| Плотность | 1.18 – 1.20 |
| Содержание активного вещества | 30% |
| Значение pH при 20С | 10,0 – 11,5 |
| Токсичность | Нетоксичен |
| Упаковка | ФЛЕКСОЛИТ-МОРТАР поставляется в 1000л еврокубах |
| Хранение | Хранить добавку ФЛЕКСОЛИТ-МОРТАР следует в нормальных условиях. Под нормальными условиями понимаются условия складского хранения с температурой от + 5 до + 35°С в помещениях с умеренной влажностью. |

Рекомендации по применению

| | |
|-----------|--|
| Дозировка | Рекомендуемая дозировка 0,8кг на 100кг цемента. Точное количество добавки следует подбирать в лаборатории путем проведения пробных замесов в соответствии с ГОСТ 30459-2008. |
|-----------|--|

| | |
|------------|---|
| Применение | Добавку следует подавать в смеситель с первой третью воды затворения. При этом рекомендуется обеспечить продолжительность цикла смешивания, равную мин: 35 сек – для планетарных бетоносмесителей, 45 сек – для двухвальных, тарельчатых и гравитационных бетоносмесителей. |
|------------|---|

Срок годности и совместимость с другими добавками

| | |
|---------------|---|
| Срок годности | Минимальный срок годности - 12 месяцев при хранении в нормальных условиях в закрытой заводской упаковке. |
| Совместимость | Добавка ФЛЕКСОЛИТ – МОРТАР совместима с большинством модифицирующих и противоморозных добавок, применяемых в настоящее время при производстве кладочных растворов. Перед использованием с другими добавками рекомендуем проводить пробные тесты на совместимость. |

Инструкция по безопасному обращению

| | |
|--------------------------|--|
| Меры предосторожности | Рекомендуется использовать защитные перчатки при работе. При попадании в глаза промыть обильным количеством воды. |
| Экологическая информация | Суперпластификатор ФЛЕКСОЛИТ-МОРТАР не представляет опасности для окружающей среды, он нетоксичен, пожаро - и взрывобезопасен. |
| Транспортировка | Транспортировка может осуществляться любыми традиционными видами транспорта. |
| Юридическая оговорка | В настоящем техническом описании приведена информация, соответствующая нашим знаниям и опыту, полученным в ходе практического использования ФЛЕКСОЛИТ-МОРТАР на заводах товарного бетона и ЖБИ в РФ. Настоящее техническое описание не предполагает юридической или финансовой ответственности с нашей стороны при несоответствии результатов тестов/промышленного использования добавки ФЛЕКСОЛИТ-МОРТАР приведенным выше данным. Для достижения максимального эффекта от применения добавки ФЛЕКСОЛИТ-МОРТАР на производстве рекомендуем обращаться в Центр Внедрения Инновационных Технологий (ЦВИТ) ООО «Нордикон Индастриз» . |

Контактная информация: ООО «Нордикон Индастриз»

127051, г. Москва, Малая Сухаревская площадь, д. 6, стр. 1
+7 (495) 364 – 23 – 37
www.betobor.ru
info@betobor.ru